



STYROZYD ECO

SCHEDA DI SICUREZZA (SDS)

STZ 300 – Malta termo e fonoisolante

SEZIONE 1: Identificazione

Prodotto: STZ 300 – Malta termo e fonoisolante

Uso: miscela secca minerale per sistemi di isolamento termico e acustico

Produttore:

Stirozid Eco EOOD

Sofia 1540

ul. Prodan Tarakchiev №10, piano 2

Bulgaria

E-mail: info@styrozyd.com

Emergenza:

Centro Tossicologico “N. I. Pirogov”

+359 2 9154 233

oppure 112

SEZIONE 2: Pericoli

Skin Irrit. 2 – H315

Eye Irrit. 2 – H319

STOT SE 3 – H335

Pittogramma: GHS07

Parola: Attenzione



STYROZYD ECO

H315 – Irritazione cutanea
H319 – Grave irritazione oculare
H335 – Irritazione vie respiratorie

Rischio: alcalinità elevata (pH 11–13)

SEZIONE 3: Composizione

Sostanza	%	CAS
Cemento CEM II/A-L 42.5 R	20	65997-15-1
Perlite espansa	60–65	93763-70-3
Filler minerali	5–10	—
Etere di cellulosa	<2	—
Polimeri modificanti	3–5	—

SEZIONE 4: Primo soccorso

Aria fresca, lavaggio con acqua, consulto medico se necessario.

SEZIONE 5: Incendio

Non infiammabile.

SEZIONE 6: Rilascio accidentale

Raccolta a secco, evitare polveri.

SEZIONE 7: Manipolazione



STYROZYD ECO

Ambiente asciutto, protezione dall'umidità.

SEZIONE 8: Esposizione

Polveri: 10 / 3 mg/m³

DPI: FFP2, occhiali, guanti

SEZIONE 9: Proprietà

Polvere grigia

pH 11-13

Densità 700-1100 kg/m³

SEZIONE 10: Stabilità

Stabile, reagisce con acqua.

SEZIONE 11: Tossicologia

Irritante pelle/occhi, polvere respirabile irritante.

SEZIONE 12: Ecologia

Basso impatto ambientale.

SEZIONE 13: Smaltimento

17 09 04 rifiuti da costruzione.



STYROZYD ECO

SEZIONE 14: Trasporto

Non pericoloso.

SEZIONE 15: Normativa

REACH
CLP
UE 2020/878

SEZIONE 16: Altre informazioni

Contiene cemento con riduzione del Cr(VI) conforme UE.